



单位登记号：511402002726

项目编号：SCSZSHBKJYXGS2030

四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检（M202104）第1010号

盖计量认证印章

172312050450

项目名称： 遂宁川能能源有限公司飞灰检测

委托单位： 遂宁川能能源有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2021年04月20日

检测(盖章)

检测报告说明

1. 检测报告无签发人签字、二维码、公司“检测专用章”、“骑缝章”的无效；报告内容涂改、增删无效；报告封面未加盖“计量认定印章”的数据仅供委托方参考。

2. 委托方如对本报告有异议，须在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；复印本报告、未加盖鲜章，视为无效；报告及数据不得用于商业广告；违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

5. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

6. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

7. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 zsqm@chinazmhb.com 获得支持，邮件中请注明联系方式。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

地 址：四川省眉山市东坡区崇礼镇中塘村七组

邮政编码：620036

电 话：028-38566688

传 真：028-38566600

1. 检测内容

受遂宁川能能源有限公司委托, 四川省中晟环保科技有限公司于 2021 年 04 月 02 日对该公司 (遂宁市船山区龙凤镇石桥村) 固体废物进行了采样, 并于 2021 年 04 月 02 日起对该批样品进行了接样和实验室分析。

2. 检测项目

检测项目详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	检测项目	样品状态	检测频次
固体废物	飞灰车间	含水率、汞、铍、钡、硒、砷、铜、锌、铅、镉、镍、总铬、六价铬	灰褐色、臭、粉末	检测 1 天 1 天 1 次

3. 检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 固体废物检测方法与方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法	HJ 557-2010	YP 20002 电子天平 (BEST/YQ-W-009)	/
汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 的测定 微波消解/原子荧光法	HJ 702-2014	AFS-8500	0.02 µg/L
砷			原子荧光光度计	0.10 µg/L
硒			(BEST/YQ-M-010)	0.10 µg/L
铍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 781-2016	7200 电感耦合等离子体 发射光谱仪 (BEST/YQ-M-012)	0.004 mg/L
钡				0.06 mg/L
镉				0.01 mg/L
总铬				0.02 mg/L
锌				0.01 mg/L
铅				0.03 mg/L
铜				0.01 mg/L
镍				0.02 mg/L
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 15555.4-1995	721 可见分光光度计 (BEST/YQ-W-061)	0.004 mg/L

注: 铍、钡、硒、铜、锌、铅、镉、镍、总铬、汞、砷、硒、六价铬浸出液的浸出方法参照《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T 300-2007)。

4. 评价标准

本次检测,按委托方要求,固体废物检测结果评价标准参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 6.3: (1) 含水率小于 30%; (2) 固体废物金属按照 HJ/T 300-2007 制备的浸出液中危害成分质量浓度低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 表 1 限值,具体见表 4-1。

表 4-1 固体废物限值

单位: mg/L

序号	污染物项目	限值	标准
1	汞	0.05	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB 16889-2008) 表 1
2	铍	0.02	
3	钡	25	
4	硒	0.1	
5	砷	0.3	
6	铜	40	
7	锌	100	
8	铅	0.25	
9	镉	0.15	
10	镍	0.5	
11	总铬	4.5	
12	六价铬	1.5	

5. 检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1。

表 5-1 固体废物检测结果

单位: mg/L

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果 (浸出浓度)	标准限值	评价
2021.04.02	飞灰车间	含水率 (%)	29.8	<30	达标
		汞	9.00×10^{-5}	0.05	达标
		铍	未检出	0.02	达标
		钡	2.00	25	达标
		硒	4.05×10^{-3}	0.1	达标
		砷	4.71×10^{-3}	0.3	达标
		铜	0.19	40	达标
		锌	0.10	100	达标
		铅	0.22	0.25	达标
		镉	0.01	0.15	达标
		镍	未检出	0.5	达标
		总铬	0.02	4.5	达标
		六价铬	未检出	1.5	达标

(以下空白)

报告编制: 汪凤君; 审核: 李艳; 签发: 张在林

日期: 2021.04.20; 日期: 2021.04.20; 日期: 2021.04.20

检测专用章