



# 检测报告

报告编号 A2230010163113006C

第 1 页 共 4 页

项目名称 固化飞灰

委托单位 泸州川能环保能源发电有限公司

委托单位地址 四川省泸州市古蔺县箭竹乡团结村五组

检测类别 委托检测

报告日期 2023 年 04 月 24 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 47909F1357

## 报告说明

报告编号: A2230010163113006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编制：

喻诗琪

签发：

王勇

审核：

张甜

签发人姓名/职务：

王勇/实验室负责人

采样地址：

四川省泸州市古蔺县  
箭竹乡团结村五组

签发日期：

2023/04/24

## 检测结果

报告编号: A2230010163113006C

第 3 页 共 4 页

表 1 固化飞灰

样品信息			
采样日期	2023.04.04	检测日期	2023.04.04~07
检测结果			单位: %
检测项目	结果		生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008
	飞灰固化间		
	灰色、固态、臭		
含水率	28.0		<30
<b>结论:</b>			
参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表 1 标准, 本次检测时段内含水率检测项目符合该参照标准限值要求。			

表 2 固化飞灰(浸出)

样品信息			
采样日期	2023.04.04	检测日期	2023.04.04~10
检测结果			单位: mg/L
检测项目	结果		生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008 表 1
	飞灰固化间		
	灰色、固态、臭		
汞	0.00006		0.05
砷	0.0052		0.3
硒	0.0164		0.1
六价铬	0.011		1.5
铬	0.03		4.5
铅	ND		0.25
镉	ND		0.15
铜	ND		40
锌	0.04		100
钡	0.20		25
镍	ND		0.5
铍	ND		0.02
<b>注:</b> 1. "ND" 表示检测结果小于检出限。 2. 六价铬浸出固液比为 (1:10), 其余项目浸出固液比为 (1:20)。			
<b>结论:</b>			
参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表 1 标准, 本次检测时段内以上检测项目均符合该参照标准限值要求。			

未有效  
印章

## 检测结果

报告编号: A2230010163113006C

第 4 页 共 4 页

表 3 检测方法及主要仪器信息

固化飞灰			
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ 557-2010	/ (%)	电子天平 CP413 (TTE20180917)
固化飞灰 (浸出) <span style="float: right;">单位: mg/L</span>			
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
汞	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 汞、砷、硒、铋、镉 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002	浸出: TCLP-B (TTF20200002) 分析: 原子荧光分光光度计 AFS-930 (TTE20130888)
六价铬	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ 557-2010 分析: 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4- 1995	0.004	浸出: DYC-2000 (TTF20191293) 分析: 紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
钡	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.06	浸出: TCLP-B (TTF20200002) 分析: 电感耦合等离子体 发射光谱仪 Optima 8300 (TTE20180096)
铬		0.02	
镍		0.02	
铍		0.004	
铅		0.03	
镉		0.01	
铜		0.01	
锌		0.01	
砷	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007	0.0010	浸出: TCLP-B (TTF20200002) 分析: 电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
硒	分析: 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0013	

\*\*\*报告结束\*\*\*