



检测报告

报告编号 A2230368586101003C

第 1 页 共 4 页

项目名称 2023 年度环境监测项目（8 月）飞灰

委托单位 遂宁川能能源有限公司

委托单位地址 四川省遂宁市船山区龙凤镇石桥村 2 组 79 号

检测类别 委托检测

报告日期 2023 年 08 月 14 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 47909693DC

报 告 说 明

报告编号: A2230368586101003C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:	<u>江渝馨</u>	签 发:	<u>王勇</u>
审 核:	<u>张甜</u>	签发人姓名/职务:	<u>王勇/实验室负责人</u>
采 样 地 址:	<u>四川省遂宁市船山区龙凤镇 石桥村 2 组 79 号</u>	签 发 日 期:	<u>2023/08/14</u>

检 测 结 果

报告编号: A2230368586101003C 第 3 页 共 4 页

表 1 飞灰

样品信息			
采样日期	2023.08.02	检测日期	2023.08.02~04
检测结果			单位：%
检测项目	结果	生活垃圾填埋场污染 控制标准 GB 16889-2008	
	飞灰暂存间		
	灰褐色、固态、微臭		
含水率	17.9	<30	
结论： 参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）标准，本次检测时段内含水率检测项目符合该参照标准限值要求。			

表 2 飞灰（浸出）

样品信息			
采样日期	2023.08.02	检测日期	2023.08.02~08
检测结果			单位: mg/L
检测项目	结果	生活垃圾填埋场污染 控制标准 GB 16889-2008 表 1	
	飞灰暂存间		
	灰褐色、固态、微臭		
汞	0.00014	0.05	
铜	ND	40	
锌	19.0	100	
铅	ND	0.25	
镉	ND	0.15	
铍	ND	0.02	
钡	1.56	25	
镍	ND	0.5	
砷	0.254	0.3	
铬	0.08	4.5	
硒	0.0284	0.1	
六价铬	ND	1.5	
注: 1. “ND”表示检测结果小于检出限。 2. 六价铬浸出固液比为（1:10），其余项目浸出固液比为（1:20）。			
结论: 参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表 1 标准，本次检测时段内以上全部检测项目均符合该参照标准限值要求。			

检 测 结 果

报告编号: A2230368586101003C

第 4 页 共 4 页

表 3 检测方法及主要仪器信息

飞灰			单位: %
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ 557-2010	/	电子天平 ZG-TP203 (EDD19JL23022)
飞灰(浸出)			单位: mg/L
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
汞	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002	浸出: TCLP-B (TTF20200007) 分析: 双通道原子荧光 光谱仪 BAF-2000 (TTE20224265A)
六价铬	浸出: 固体废物浸出毒性浸出方法 水平振 荡法 HJ 557-2010 分析: 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004	浸出: DYC-2000 (TTF20191293) 分析: 紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
砷	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0010	浸出: TCLP-B (TTF20200007) 分析: 电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
硒		0.0013	
铜	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01	浸出: TCLP-B (TTF20200007) 分析: 电感耦合等离子体 发射光谱仪 Optima 8300DV (TTE20180096)
锌		0.01	
镉		0.01	
铅		0.03	
铍		0.004	
镍		0.02	
钡		0.06	
铬		0.02	

报告结束