



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS16115-0008

# 检测报告

报告编号 A2230480152158007C

第1页 共4页

项目名称 2024年度环境监测项目(10月)飞灰

委托单位 安岳川能环保能源发电有限公司

委托单位地址 四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路168号

检测类别 委托检测

报告日期 2024年11月06日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 47909C9AFC

## 报告说明

报告编号: A2230480152158007C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

熊洪燕

签发:

王勇

审核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

四川省资阳市安岳县永清

镇河店村 14、16 社

签发日期:

2024/11/06

## 检测结果

报告编号: A2230480152158007C

第 3 页 共 4 页

表 1 飞灰

样品信息			
采样日期	2024.10.13	检测日期	2024.10.13~22
检测结果			单位: mg/L
检测项目	结果	生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2024 表 1	
	飞灰暂存间		
	黑褐色、固态、微臭		
含水率 (%)	17.6	---	
汞	0.00012	0.05	
铜	ND	40	
锌	ND	100	
铅	ND	0.25	
镉	ND	0.15	
铍	ND	0.02	
钡	0.23	25	
镍	ND	0.5	
砷	0.0038	0.3	
铬	ND	4.5	
六价铬	ND	1.5	
硒	0.0114	0.1	
注: "ND"表示检测结果小于检出限。			
结论: 参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2024)表 1 浸出液污染物控制限值标准,本次检测时段内含水率检测项目在该参照标准中未作限制,不予评价;其余检测项目均符合该参照标准限值要求。			

## 检测结果

报告编号: A2230480152158007C

第 4 页 共 4 页

表 2 检测方法及主要仪器信息

飞灰			单位: mg/L
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007	/ (%)	电子天平 ZG-TP203 (EDD19JL23022)
汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002	双通道原子荧光 光谱仪 BAF-2000 (TTE20224265A)
砷	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0010	电感耦合等离子体质谱 仪 (ICP-MS) NexION 350X (TTE20151922)
硒		0.0013	
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
钡	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.06	电感耦合等离子体 发射光谱仪 Optima 8300 (TTE20180096)
铜		0.01	
锌		0.01	
铅		0.03	
镉		0.01	
铍		0.004	
镍		0.02	
铬		0.02	

\*\*\*报告结束\*\*\*